

Franse kwaliteitsbeschrijving Q-F 2, Q-F 3 en Q-F 4 voor bekenntrecht eikenhout volgens EN 975-1



Choix Q-F 2

- Pièces pratiquement exemptes de singularités autres que les nœuds.
- Les nœuds sains inférieurs à 5 mm ne sont pas pris en compte.
- Trois nœuds inférieurs à 25 mm admis pour les pièces de largeur inférieure à 120 mm et un nœud supplémentaire par tranche de largeur de 40 mm pour les pièces plus larges.



Choix Q-F 3

- Les nœuds sains inférieurs à 10 mm ne sont pas pris en compte.
 - Trois nœuds inférieurs à 40 mm admis pour les pièces de largeur inférieure à 120 mm et un nœud supplémentaire par tranche de largeur de 40 mm pour les pièces plus larges.
 - Tolérance d'un nœud mort ou pourri inférieur à 20 mm et de flache inférieur à 3 mm.
- Sont exclus : entre-écorce, cœur brun, pourriture, piqure, cœur enfermé ou découvert, lunure.



Choix Q-F 4

- Nœuds sains inférieurs à 70 mm admis sans limitation.
 - Tolérance de deux nœuds morts ou pourris, l'un inférieur à 35 mm et l'autre inférieur à 20 mm.
 - Flache admis jusqu'à 10% de la largeur et 20% de la longueur.
- Sont exclues : pourriture, piqure.